

HaftGrund EG

Remineralizačný základný pigmentovaný náter pred disperznou, disperzno-silikátovou a silikónovou farbou pre interiér i exteriér.



Popis výrobku

Účel použitia

Biela, špeciálna základná farba, ktorá zaisťuje dlhší otvorený čas pred následnou aplikáciou farieb. Je určená pre základné nátery pre interiér aj do exteriéru pred následnou disperznou, disperzno-silikátovou a silikónovou farbou. Vysoká príľnavosť na hladké, nosné podklady, napr. na sadrokartón (GK), betón, ako aj na slabo savé minerálne omietky Plc - PIII, sadrové omietky a hotové omietky P IV a sadrokartóny. Ako praktický základný náter pred tapetovaním všetkého druhu na hladkých, ľahko savých povrchoch.

Vlastnosti

- silikát
- proti sklzový základný náter, obzvlášť na tenké sadrové techniky
- otvorený čas pre následné maľovanie
- bez konzervačných látok
- príľnavosť na mierne savých podkladoch

Materiálový základ

Modifikovaná, remineralizačná plastová disperzia podľa DIN 55945.

Balenie/veľkosti balenia

5 a 12,5 l

Farebné odtiene

Biela

HaftGrund EG možno samostatne tónovať tónovacími farbami 25% CaparolColor alebo AmphiColor. HaftGrund EG môže byť tónovaný strojom v systéme ColorExpress podľa všetkých súčasných kolekcií farebných odtieňov v svetlých farbách.

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Technické údaje

- Maximálna veľkosť častíc: < 100 µm, S1
- Hustota: cca 1,5 g/cm³
- Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s_dH_2O : < 0,14 m (vysoká), V1
- Index priepustnosti vody: >0,5 [kg/(m² · h0,5)] (vysoká), W1

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
+	+	+	+	+

(-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné



Spracovanie

Príprava povrchu	Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej príľnavosti.
Spôsob nanášania	Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu. Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu: Uhol postreku: 40°-50° Tryska: 0,017" Striekací tlak: 150-170 barov
Riedenie	HaftGrund EG používajte neriedený alebo s max. 3% vody alebo koncentrátu CapaSol pre konzistenciu na spracovanie.
Spotreba	V závislosti na nasiakavosti a štruktúre podkladu cca 150-200 ml / m ² . Presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.
Podmienky spracovania	Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +5° C až max. +30° C.
Sušenie/čas schnutia	Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.
Náradie	Základný náter je možné aplikovať valcom (valec s výškou vlasu 13-18 mm), štetcom alebo striekaním.
Čistenie nástrojov	Po použití umyte náradie vodou.
Upozornenie	Ak chcete získať špeciálne vlastnosti, základný náter zmiešajte iba s koncentrátom CapaSol. Nemiešajte s inými materiálmi!

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Platia informácie v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: august 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: august 2022