



## Pattex Bitúmenový strešný tmel

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Bitúmenový strešný tmel je plasticko-elastická tesniaca hmota na báze polymérov a bitúmenu, ktorá obsahuje rozpúšťadlá.

### VLASTNOSTI

- vynikajúca prínavosť k väčšine materiálov
- odolný proti UV žiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému treniu a tlaku
- jednoduché nanášanie
- po vytvrdení zostáva produkt trvalo elastický
- tesnené povrchy môžu byť vlhké
- tixotropná hmota – bez difúzie alebo stekania
- bez azbestu
- chráni pred korózii a vlhkosťou
- nehorľavý (pri správnom použití)
- vynikajúce izolačné vlastnosti

### OBLASTI POUŽITIA

Je určený na lepenie a opravy rôznych povrchov. Ide o tixotropnú hmotu, ktorá skvelo príčne ku väčšine stavebných materiálov, ako sú afaltové lepenky, tehly, betón, olovo, zinok, dlaždice, izolačné panely, niektoré plasty atď. Prínavosť produktu je dobrá aj pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách. Produkt je mimoriadne vhodný pre opravy striech, drenážnych prvkov, komínov atď. Tesniacu hmotu je možné použiť aj pri stavbe skleníkov, pre utesnenie základov a pre iné podzemné izolácie. Určená pre 100% vodoodolné tmelenie strešných spojov, špár a trhlín v strešných konštrukciách, opravy trhlín vo ventilačných trubkách, zvodoch a odkvapoch, rýchle opravy netesností strešných prvkov, lepenie všetkých typov krytín za studena, núdzové opravy aj behom dažďa a na vytmelovanie spojov medzi obvodnými stenami a strešnými prvkami. Pattex Bitúmenový strešný tmel nie je možné pretierať farbami na bázi rozpúšťadiel. Môže byť použitý iba pre syntetické materiály bez zmäkčovadiel. Kompatibilita s extrudovaným polystyrénom je rôzna. V tomto prípade musí byť tesniacia hmota nanášaná na povrch a nikdy nie na polystyrén. Kontakt s minerálnymi olejmi spôsobuje stuhnutie produktu.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Škály musia byť čisté, zbavené prachu a mastnoty. Povrchy môžu byť vlhké, ale v takom prípade odporúčame vykonať skúšku lepidlivosti.



Pri utesňovaní rozsiahlych plôch odporúčame nanášať tesniacu hmotu vo forme pruhov alebo bodov tak, aby bolo urýchlené odparovanie rozpúšťadla.

### SPRACOVANIE

Odrežte vršok kartuše nad závitom a našróbujete trysku na kartušu. Špičku trysky je nutné odrezať podľa šírky špáry/spoja. Zasuňte kartušu do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do špár rovnomerne. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať adhézii v rohoch. Vyhladenie tmelu pomocou direvka alebo vyhladzovacej špachtle.

### NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajúte pri teplote prostredia od +5 °C do +35 °C. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné náradie a znečistené plochy riedidlom, skôr ako dojde k úplnému vytvrdeniu. Po vytvrdení nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie zvláštného / nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 170302. Uschovávajúte mimo dosah detí. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračných krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

## SKLADOVANIE

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych a uzavretých obaloch na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25 °C

## BALENIA

Kartuša: 280 ml

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Predpokladaná spotreba 450 g/cm<sup>2</sup>

### NEVYTVRDENÝ PRODUKT

Báza	SBS modifikovaný bitúmen
Hustota (ISO 1183)	1,31 g/cm <sup>3</sup>
Rýchlosť pretláčania	320 g/min
Doba zavädnutia*	30 min
Rýchlosť vytvrdzovania*	0,5 – 1 mm /24 hod.

### VYTVRDENÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť	cca od -35 °C do +80 °C
Farba	čierna

### VELKOSŤ SPOJA/ŠKÁRY

Min. šírka	5 mm
Max. šírka	30 mm
Min. hĺbka	2 mm
Odporúčaná hĺbka na šírku škáry 6-12 mm	6 mm

\*Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.

## UPOZORNENIE:

Tieto informácie sú založené na našej súčasnej úrovni vedomostí. Hoci sú tieto informácie poskytnuté v dobrej viere, spoločnosť nezaručuje žiadne konkrétne vlastnosti. Používateľ je zodpovedný za to, aby sa presvedčil, že za daných okolností nie je potrebné poskytnúť ďalšie informácie, prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo overiť poskytnuté informácie. Poskytnutím takýchto informácií strácajú predtým poskytnuté informácie platnosť.

DISTRIBUTÉR  
Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Mlynské nivy 55  
821 09 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 113  
Fax: 02/50 246 384  
e-mail: lepidla@sk.henkel.com  
www.pattex.sk